



ТОВ "Укрпак Холдинг"
Україна, м. Київ, вул. Чавдар, 2,
тел./факс: (044) 585-21-08,
www.uph-tape.com

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

НАЙМЕНУВАННЯ:	Алюмінієва стрічка ALU55-SOL
АРТИКУЛ:	ALU55-SOL
ОСНОВА СТРІЧКИ:	алюмінієва фольга
ТОВЩИНА СТРІЧКИ:	0,055мм
КЛЕЙОВА ОСНОВА:	акриловий сольвентний
КОЛІР НОСІЯ:	алюміній
КОЛІР ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА:	білий
МАТЕРІАЛ ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА:	силіконізований папір
СИЛА АДГЕЗІЇ:	21,5 Н/25мм
ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ СТРІЧКИ ASTM D3759:	відсутнє
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:	від -40 до +200°C
ЧАС НАСТАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ АДГЕЗІЇ:	1 година
СТІЙКІСТЬ ДО:	УФ - випромінювання, вологи, пилу, бруду, хімікатів, розчинників
СУМІСНІСТЬ З МАТЕРІАЛАМИ:	метали, пластики, текстиль
ЗАСТОСУВАННЯ:	ремонт і монтаж систем ОБВК, котлів, бань, саун; герметизація стиків повітропроводів, вентиляційних вузлів і з'єднань; фіксація та бандаж утеплювальних і теплоізоляційних матеріалів; інсталяція систем кондиціонування; зрошування металевих поверхонь

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

1. Матеріали, які склеюються, повинні мати однакову температуру та ретельно очищені від бруду, масла, вологи, пилу, та інших сторонніх речовин, які можуть впливати на рівень адгезії стрічки.
2. Поверхня матеріалу, перед монтажем клейкої стрічки, має бути сухою за знежиреною.
3. Стрічку наносити на поверхню здійснюючи максимальний тиск.
4. Для досягнення найкращого результату, рекомендується здійснювати роботи при температурі від +15 до +30°C
5. Для досягнення оптимального рівня адгезії, предмети що склеюються, рекомендується експлуатувати не раніше чим за 24 години після монтажу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Стрічку слід зберігати в сухому прохолодному місці (від +10°C до +30°C), не піддавати впливу прямих сонячних променів і вогню.

*Параметри, які представлені в технічному паспорті, є середніми значеннями, отриманими при проведенні стандартних методів випробувань і не є технічними умовами.

**Описані рекомендації щодо застосування продукту засновані на результатах випробувань, які, з нашої точки зору, є надійними, але в силу особливостей технічних параметрів стрічки і її монтажу, покупець повинен сам прийняти до висновку про придатність даного продукту для його області застосування після проведення самостійного і повноцінного тесту.